



**Tài liệu kỹ thuật**  
Keo đa năng gốc Epoxy

## APOXY® POOLFIX

### MIÊU TẢ

- **APOXY POOLFIX** là hợp chất gốc Epoxy hai thành phần với khả năng đóng rắn nhanh và bám dính tốt ngay cả với điều kiện bề mặt nền ẩm hoặc ngập trong nước.
- **APOXY POOLFIX** được phát triển chủ yếu cho ứng dụng gắn Mosaic bể bơi mà không cần rút cạn nước với thao tác đơn giản, thời gian thi công nhanh và tối ưu chi phí.

### VỊ TRÍ ỨNG DỤNG

- Thi công trực tiếp tại môi trường ẩm hoặc ngập nước.
- Gắn, sửa chữa gạch Mosaic bể bơi.
- Gắn kết gạch đá, gốm, sứ, gỗ...
- Trám vá, sửa chữa các bề mặt đá tự nhiên, gốm sứ hoặc bê tông.
- Các ứng dụng tương tự keo Epoxy hai thành phần khác.

### NGOẠI HÌNH/ MÀU SẮC

- Trạng thái: Dạng dẻo dính, định hình.
- Màu sắc hỗn hợp: Xanh dương.

### QUY CÁCH

- Part A: Lon 0.5kg.
- Part B: Lon 0.5kg.

### BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

### HẠN SỬ DỤNG

- 24 tháng khi bảo quản đúng cách.



KEO GẮN SỬA CHỮA HAI THÀNH PHẦN GỐC EPOXY - THI CÔNG TRỰC TIẾP DƯỚI NƯỚC - BẮM DÍNH CAO - KHÔNG CO NGÓT

### KEO ĐA NĂNG GỐC EPOXY 2 THÀNH PHẦN





Tài liệu kỹ thuật  
Keo đa năng gốc Epoxy

## APOXY® POOLFIX

### TÍNH CHẤT KỸ THUẬT/ ƯU ĐIỂM

- Cường độ bám dính cao.
- Có thể thi công trực tiếp tại môi trường ẩm ướt hoặc trong nước.
- Thời gian thi công nhanh.
- Dễ dàng sử dụng.
- Thân thiện với môi trường và người sử dụng.
- Liên kết bền vững, không lão hoá, không co ngót.
- Sử dụng trong nhà, ngoài trời.

### PHƯƠNG PHÁP TRỘN

- Hai thành phần A:B được trộn với nhau theo tỷ lệ 1:1 về khối lượng, trộn thật đều hỗn hợp đến khi đồng nhất.

### QUY TRÌNH THI CÔNG

- Lấy 1 lượng vừa đủ keo đã trộn trải lên phía sau mặt gạch.
- Dùng bay miết mạnh để keo bám dính tốt nhất với gạch.
- Ấn trực tiếp gạch cần gắn vào vị trí trong bể.

### KEO ĐA NĂNG GỐC EPOXY 2 THÀNH PHẦN

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Thành phần chính</b>	Nhựa Epoxy và chất đóng rắn
<b>Hệ đóng rắn</b>	Đóng rắn phản ứng
<b>Hàm rắn</b>	100%
<b>Tỷ lệ trộn (A:B)</b>	1 : 1
<b>Thời gian thi công</b>	~15 phút (23°C)
<b>Đóng rắn hoàn toàn</b>	24 giờ (23°C)
<b>Tỷ trọng</b>	~1
<b>Khả năng bám dính</b>	Rất tốt
<b>Kháng hóa chất</b>	Rất tốt
<b>Chống thấm, rêu mốc</b>	Rất tốt
<b>Chịu muối, nước nóng</b>	Rất tốt



Tài liệu kỹ thuật  
Keo đa năng gốc Epoxy

## APOXY® POOLFIX

### LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Epoxy chỉ trộn lượng keo phù hợp với diện tích cần thi công.
- Thời gian thi công khoảng 15 phút, trộn với lượng lớn sẽ làm giảm thời gian thi công.
- Kiểm tra khả năng làm sạch bề mặt vật liệu trước khi thi công. Bề mặt cần khô, không bám bụi và tạp chất.
- Khi ứng dụng ở môi trường nhiệt độ thấp, thời gian đóng rắn kéo dài hơn, cần bảo dưỡng đến khi đóng rắn hoàn toàn.
- Sử dụng đồ bảo hộ lao động khi thi công.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp lâu dài với mắt và da, nếu tiếp xúc, làm sạch bằng nước ấm, hoặc các dung môi an toàn khác.
- Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
- Để xa tầm tay trẻ em.

### SỰ ĐẢM BẢO

Asia Star.,JSC. đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo các thông số kỹ thuật đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt và thông tin do chúng tôi cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi. Những thông tin được cung cấp về các sản phẩm của chúng tôi không phải là sự đại diện hay bảo hành. Nó được cung cấp với điều kiện bạn phải thực hiện các thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi cho mục đích cụ thể của bạn. Bất kỳ việc sử dụng hoặc ứng dụng nào khác với đề xuất ở đây là trách nhiệm duy nhất của người dùng. Các đặc tính vật lý được liệt kê là điển hình và không nên được hiểu là thông số kỹ thuật. Không có bảo đảm nào được đưa ra, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến những thông tin khác như vậy, dữ liệu làm cơ sở cho thông tin đó hoặc kết quả bạn sẽ nhận được từ việc sử dụng thông tin đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp. Không có đại diện nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác thay mặt chúng tôi đối với bất kỳ hoạt động bán sản phẩm nào của chúng tôi.

Chấp nhận sử dụng sản phẩm của chúng tôi có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản của bảo hành này cho dù đơn đặt hàng hoặc các tài liệu khác có nêu các điều khoản khác với bảo hành này hay không. Không có đại diện nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo hành nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác thay mặt chúng tôi đối với bất kỳ hoạt động bán sản phẩm nào của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi chứa các hóa chất có thể gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể. Trước khi sử dụng, hãy đọc Bảng dữ liệu an toàn và tuân theo các biện pháp phòng ngừa để tránh gây hại cho cơ thể. Người mua phải xác định tính phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng và chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý liên quan. Thông tin này và tất cả các tư vấn kỹ thuật khác đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện có của Asia Star.,JSC. Tuy nhiên, Asia Star.,JSC không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc cung cấp thông tin và lời khuyên đó bao gồm cả mức độ mà thông tin và lời khuyên đó có thể liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hiện có, đặc biệt là quyền bằng sáng chế, cũng như bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào được tạo ra hoặc phát sinh từ việc cung cấp những thông tin và lời khuyên như vậy. Asia Star.,JSC có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo tiến bộ công nghệ hoặc sự phát triển hơn nữa. Người mua (các) Sản phẩm phải kiểm tra (các) sản phẩm về tính phù hợp cho mục đích và ứng dụng dự kiến trước khi tiến hành ứng dụng đầy đủ (các) sản phẩm. Hiệu suất của sản phẩm được mô tả ở đây phải được xác minh bằng thử nghiệm và được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ cũng như môi trường đảm bảo.